

MADEIRA

Technisches Datenblatt

04.2022

CR No. 40

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Metallisiertes Stickgarn |
| Materialzusammensetzung | 68% Polyester; 32% metallisiertes Polyester |
| Feinheit | dtex 230 / 210 den |
| Aufmachung | 2500 m Kone |
| Nadelempfehlung | 65/9 - 75/11 |

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

| | | |
|---|---|-------|
| Waschechtheit (bei 95 °C) | DIN EN ISO 105-C04/M & S C4A | 3 - 4 |
| Wasserechtheit (4 Stunden bei 37 °C) | DIN EN ISO 105-E01/M & S C6 | 4 - 5 |
| Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenen weißen Stoff) | DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8 | 4 |
| Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassen weißen Stoff) | DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8 | 3 - 4 |
| Echtheit bei Trockenreinigung | DIN EN ISO 105-D01 | 4 - 5 |
| Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen | Teil 1: Prüfung mit Speichelsimulanz DIN 53160-1 | 4 - 5 |
| | Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz DIN 53160-2 | 4 - 5 |

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

| | | |
|--|--------------------|-------|
| Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.) | DIN EN ISO 105-B02 | 4 - 5 |
|--|--------------------|-------|

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

Mechanisch-technologische Werte

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Reißkraft (Höchstzugkraft in Zentnewton) | DIN EN ISO 2062 | ca. 680 cN |
| Höchstzugkraft-Dehnung | DIN EN ISO 2062 | ca. 25 % |

Besonderer Hinweis zur Oxidation:

Alle Farben in dieser Qualität sind oxidationsbeständig.

Pflegekennzeichnung



Alle Farben sind waschbar bei 95°C, ausgenommen die Farben, die auf der Farbkarte mit einem ★ gekennzeichnet sind. Diese sind nur bei 60°C waschbar.

Farbkartenummer

65

Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 4, Produktklasse I



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik
Rudolf Schmidt KG

Zinkmattenstraße 38
D-79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00
E-Mail: service@madeira.de

MADEIRA