

MADEIRA

Technisches Datenblatt

03.2022

MAGNETIC CORE BOBBINS

Artikelbeschreibung	Vorgespultes Untergarn
Materialzusammensetzung	100% Polyester [Filament]
Feinheit	dtex 75 x 2 / den 70 x 2
Aufmachung	weiß: 144 St. x ca.135 m / 148 yd, Typ L schwarz: 144 St. x ca.123 m / 135 yd, Typ L

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 95 °C)	DIN EN ISO 105-C04 / M & S C4A	4 - 5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01 / M & S C6	4 - 5
Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	3 - 4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4 - 5
Hypochlorit-Bleichechtheit	DIN EN ISO 105-N01	4 - 5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen	Teil 1: Prüfung mit Speichelsimulanz DIN 53160-1	4 - 5
	Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz DIN 53160-2	4 - 5

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	6 - 7
--	--------------------	-------

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

Mechanisch-technologische Werte

Reißkraft (Höchstzugkraft in Zentnewton)	DIN EN ISO 2062	ca. 920 cN
Höchstzugkraft-Dehnung	DIN EN ISO 2062	ca. 15 %
Kochschrumpf	DIN 53866 T2	ca. 2 %

Pflegekennzeichnung



△ max. 20 g/l Aktivchlor - max. 30 °C - max. 30 Min

Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Anhang 4, Produktklasse I



So wird's gemacht!


1.

Bremsfeder aus der Spulenkapsel entfernen.



2.

Die Unterfadenspule mit dem Magnetkern nach unten einsetzen.



MAGNETKERNSPULEN

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik
Rudolf Schmidt KG

Zinkmattenstraße 38
D-79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00
E-Mail: service@madeira.de

MADEIRA